

Multifak XD 2

Gennemtestet lithiumbaseret universal EP smørefedt

(Tidligere kendt som Multifak T EP 2)

Produktbeskrivelse

Multifak XD 2 er en gennemtestet semisyntetisk¹ lithiumfedt med bredt anvendelsesområde, til smøring af biler og entreprenørmaskiner og passer især godt til lejer, som er vanskeligt tilgængelige og til arbejder under vanskelige driftsforhold.

Multifak XD 2 er formuleret på en semisyntetisk baseolie med høj viskositet og en additivpakke der giver stabil beskyttelse under ekstreme tryk og i våde omgivelser.

Produktegenskaber

- Tilbyder avanceret EP-korrosionsbeskyttelse.
- Yder god modstand mod oxidation.
- Formuleret til effektiv vandafvisning.
- Gode vedhæftningsevner hjælper fedtet med at forblive på smørestedet under høje belastninger.

Udvalgte kravsspecifikationer omfatter:

DIN

ISO

Kundefordele

- Avanceret korrosionsbeskyttelse selv under ekstreme tryk.
- Modstandsdygtig overfor oxidation der forbedrer servicelevetid.
- Formuleret til effektiv modstand mod vand, som forhindrer udvaskning og sikrer beskyttelse i våde omgivelser.
- Gode vedhæftningsevner hjælper fedtet med at blive på smørestedet under høje belastninger og giver vedvarende smøring og beskyttelse.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Ydeevne

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Driftstemperatur
Multifak XD 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	-30°C til 120°C, med centraliseret system, i en kort periode op til 130°C.

Produktvedligeholdelse og -håndtering

Det er vigtigt at bevare et rent arbejdsmiljø, når udstyret smøres. Smørenipler skal rengøres inden fedtet indsprøjtes, for at forhindre, at forurening trænger ind i udstyret. Lejehusene bør fyldes mellem en tredjedel og halvt op. Undgå at påfylde for meget smørefedt, da der kan opstå en indre varmeudvikling. Periodisk smøring med fedtsprøjte eller centralsmøring bør suppleres af en komplet rengøring og påfyldning af nyt smørefedt efter en vedligeholdelsesplan.

Undgå at spilde brugte og nye produkter i miljøet.

Produktrester og emballage/beholder skal bortskaffes ved levering hos relevante indsamlingssteder.

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Typisk levetid: 36 måneder fra påfyldningsdatoen, som er angivet på produktetiketten.		
Farve	Visuel	Lys gul-brun
Udseende	Visuel	Blød/klæbende
NLGI-kvalitet	DIN 51 818	2
Dråbepunkt, °C	IP 396	212
Fortykkelsesmiddeltype		Lithium
Baseolietype		Semisyntetisk
Baseolieviskositet, mm²/s (baseolien + polymerer)	Beregnet	680
Penetration virkede, 60 x, mm/10	ISO 2137	279
Emcor korrosionstest	DIN 51 802	0/0
Kobberkorrosion, 24 timer ved 120°C	DIN 51 811	1B
Modstandsdygtig, vand	DIN 51 807/1	0-90
4-ball EP, N	DIN 51 350/4	2.600

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

¹ Mineralsk olie + polymer

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 24 September 2024
Multifak XD 2