

Sølvslaglod (mindste salg 500 gram)

Stænger (500 mm)

Sølvslaglod AG55	stænger	Ø 1,0 mm	IP59136
Sølvslaglod AG55	stænger	Ø 1,5 mm	IP59003
Sølvslaglod AG55	stænger	Ø 2,0 mm	IP59010
Sølvslaglod AG55	stænger	Ø 3,0 mm	IP59575
Sølvslaglod AG45	stænger	Ø 1,0 mm	IP59192
Sølvslaglod AG45	stænger	Ø 1,5 mm	IP59059
Sølvslaglod AG45	stænger	Ø 2,0 mm	IP59066
Sølvslaglod AG38	stænger	Ø 1,5 mm	IP59463
Sølvslaglod AG38	stænger	Ø 2,0 mm	IP59087
Sølvslaglod AG20	stænger	Ø 1,5 mm	IP59281
Sølvslaglod AG20	stænger	Ø 2,0 mm	IP59288
Sølvslaglod AG49/MN	stænger	Ø 1,5 mm	IP59017
Sølvslaglod AG49/MN	stænger	Ø 2,0 mm	IP59582

	Nominel sammensætning i %				Smelte-interval	Arbejds-temp.	Brudstyrke	Vægtfylde	Normer	Anvendelse
Type	Ag	Cu	Zn	Øvrige	°C	°C	N/mm ²	g/cm ³	DIN 8513	
AG55 	55	21	22	Sn 2	620-660	650	390	9,4	L-Ag55 Sn	Meget tyndtflydende lodtyper. Almindeligt anvendelige til alle ferro- og non-ferro legeringer (jern og stål).
AG45 	45	27	25	Sn 3	640-680	670	350	9,2	L-Ag45 Sn	
AG38	38	31	29	Sn 2	650-720	710	430	8,8		Disse slaglodstyper har gode flydeegenskaber og er almindeligt anvendelige. Velegnede til større fugebredder.
AG20	20	44	36	Si 0,2	690-810	810	330	8,7	L-Ag20	Økonomisk lodtype, som især anvendes til stål- og kobberlegeringer.
AG49/MN	49	16	23	Mn 7,5 Ni 4,5	685-705	690	350	8,9	L-Ag49	Til rustfrit stål, hvor der kan forekomme fugekorrosion. Til lodning af wolframkarbid og til forbindelser mellem aluminium-bronze og stål.

Fluxbelagt sølvslaglod

Sølvslaglod AG55 FS	stænger	hvid	Ø 1,5 x 500 mm.....	IP59129
Sølvslaglod AG55 FS	stænger	hvid	Ø 2,0 x 500 mm.....	IP59150
Sølvslaglod AG45 FS	stænger	hvid	Ø 1,5 x 500 mm.....	IP60205
Sølvslaglod AG38 FS	stænger	hvid	Ø 1,5 x 500 mm.....	IP59358

Sølvslaglod

Tråd

Sølvslaglod AG55	tråd	1 kg	spole	Ø 0,6 mm	IP59239
Sølvslaglod AG55	tråd	1 kg	spole	Ø 0,8 mm	IP59246*
Sølvslaglod AG55	tråd	1 kg	spole	Ø 1,0 mm	IP59253
Sølvslaglod AG38	tråd	1 kg	coils	Ø 1,2 mm	IP59757
Sølvslaglod AG38	tråd	1 kg	coils	Ø 1,5 mm	IP59052*

Ringe

Sølvslaglod kan leveres som lodderinge med ønsket trådtykkelse og ringdiameter. Brug af ringe giver en meget økonomisk og præcis lodning, da kun den afmålte mængde lod forbruges.

Bånd

Sølvslaglod AG55	bånd	38 x 0,12 mm.....	IP59386
Sølvslaglod AG55	bånd	38 x 0,18 mm.....	IP59393
Sølvslaglod AG55	bånd	45 x 0,20 mm.....	IP59024

Andre dimensioner af bånd kan leveres efter ønske. Angiv tykkelse, bredde og mængde.

* bestillingsvare

