

Q8 Handel 32

Anvendelse

- Helårs hydraulikolie med ekstra højt viskositetsindeks til et bredt udsnit af hydraulisk udstyr

Anbefalinger

- Fortrinsvis til entreprenørmaskiner og andet hydraulisk udstyr, som skal virke udendørs året rundt, hvor omgivelsestemperaturen kan variere meget

Specifikationer

- ISO 11158, category HV
- DIN 51524 Part 3, category HVLP
- ISO 6743-4, category HR and HV
- DIN 51502, category HVLP

Fordele

- Optimale anti-slid egenskaber på grundlag af en temperaturstabil zinkdialkyldithiofosfat (ZDDP)
- Bredt anvendelsestemperaturområde som følge af lavt flydepunkt og optimale lav- og højtemperatur viskositetsegenskaber
- Problemfri drift på grund af optimal kombination af enestående evne til vand- og luftudskillelse, hydrolytisk stabilitet og filtreringsevne
- Langtidsholdbart og stabilt viskositetsindeks

Referencer

- Møder de mest betydende entreprenørudstyr fabrikanters krav og er godkendt af de væsentligste hydraulikpumpefabrikanter
- Opfylder Denison HF-0, HF-1 og HF-2 krav

Egenskaber	Metode	Enhed	Typiske data
ISO viskositetsgrad	-	-	32
Absolut densitet, 15 °C	D 4052	kg/m ³	872
Farve	D 1500	-	L 1.0
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	32.30
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.95
Viskositetsindex	D 2270	-	184
Flammepunkt	D 92	°C	178
Flydepunkt	D 97	°C	-48
TAN	D 974	mg KOH/g	0.57
Kobberstrimmel, 3 t, 100 °C	D 130	-	1a
Rusttest, Proc. A og B, 24 t	D 665	-	pass
Luftudskillelse, 50 °C	DIN 51381	min	1.8
Skum	D 892	-	
5 min. blæsning, sekv. 1/2/3	-	ml	0/20/100
10 min. hvile, sekv. 1/2/3	-	ml	0/0/0
Emulsion, destilleret vand, 54,4 °C	D 1401	-	40-40-0(15 min)
Oxidationsstabilitet	D 943	-	
TAN	-	mg KOH/g	0.1 after 1000h
Oxidation, tid til 2,0 TAN	-	h	5021
FZG test, A/8,3/90 belastningstrin	DIN 51354	load stage	12

De nævnte værdier er ikke en specifikation. De er typiske værdier angivet indenfor en produktionstolerance.

